



CB 100 LIGHT COLLA BIANCA ALLEGGERITA CON MICROSFERE DI VETRO	RIF.	VPR023 - Rev. 1
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

CB 100 LIGHT è un collante rasante in polvere, di colore bianco, composto da cariche minerali selezionate, con curva granulometrica continua fino a 1 mm, cemento bianco ad alta resistenza, polimeri, additivi e microsfere di vetro che conferiscono al prodotto una maggiore leggerezza e un minor peso specifico, oltre ad una migliore facilità di posa ed un'elevata elasticità.

IMPIEGHI

Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti non perfettamente aderenti.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo uniformante e consolidante.

Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate: -pitture, asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; vecchi rivestimenti, sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con soluzione sanizzante.

CLS nuovo: se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmanti o patine superficiali lucide. CLS deteriorato: eseguire i ripristini con prodotti compatibili e lasciare stagionare.

Cappotto: controllare che il fondo sia coeso, esente da polvere, sporcizia, muffe e non sfarinante. Se necessario intervenire opportunamente.

COLORE

Bianco

DATI TECNICI

Reazione al fuoco	classe A1
Adesione (N/mm ²)	> 0.30
Tipo di frattura (FP)	NPD
Assorbimento d'acqua (Kg/m ²)	W 0
Permeabilità al vapore d'acqua (μ)	$\mu \leq 5$
Conducibilità termica ($\lambda_{10 \text{ dry}}$, P=50%)	0,27 W/mK
Durabilità	NPD



CB 100 LIGHT COLLA BIANCA ALLEGERTIA CON MICROSFERE DI VETRO	RIF.	VPR023 - Rev. 1
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

CICLO DI APPLICAZIONE

Miscelare accuratamente quattro parti in peso di CB100 LIGHT con una parte in peso di acqua.

Attendere 5 minuti prima dell'applicazione.

La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 2 ore.

Nella messa in opera dei cappotti: applicare un cordolo sul perimetro del pannello + 3 bollini centrali e farli aderire al supporto.

Dopo almeno 48 ore rasare i pannelli, stendere la rete di armatura ed eseguire una seconda rasatura che copra perfettamente la rete.

Usato come rasante sugli intonaci: applicare con frettazzo inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo; prima che inizi ad indurire rifinire con frettazzo di spugna per una finitura a civile.

Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.

N.B. Per una completa maturazione del prodotto, si consiglia di aspettare l'avvenuta carbonatazione, che in condizioni ambientali normali avviene in 28 gg.

AVVERTENZE

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore

Contiene cemento. Durata: prodotto conforme al D.M. 10/05/04 l'agente riducente impiegato è attivo per sei mesi dalla data di confezionamento, utilizzare il prodotto entro questi termini.

Il pH dopo miscelazione con cemento è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.