



FIBROSILOX W IDROPITTURA PER ESTERNI ELSTOMERICA ACRILSILOSSANICA	RIF.	STE014 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

Idropittura per esterni acril-silossanica additivata con idrofuganti, fibroarmata.

FIBROSILOX W è una pittura a base di silossani e pigmenti inorganici con ottima protezione alle intemperie ed elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo.

Prodotto specifico per la manutenzione delle facciate, in particolare per tutte le pareti con isolamento termico a cappotto.

FIBROSILOX W è inoltre resistente alla formazione di microrganismi quali muffe ed alghe.

Tutte queste caratteristiche conferiscono al prodotto la capacità di salvaguardare le facciate che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Alta permeabilità al vapore acqueo
- Pittura ad effetto armatura ottenuto dalla presenza di fibre
- Ottimo potere coprente
- Idrorepellente

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,4 Kg/l ca.
Resa teorica	4 / 5 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	0 / 5 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



FIBROSILOX W IDROPITTURA PER ESTERNI ELSTOMERICA ACRILSILOSSANICA	RIF.	STE014 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove a base di intonaci in malta civile o alleggerita: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti poco aderenti; effettuare eventuali stuccature, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di isolante, lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare FIBROSILOX W.
- Superfici murali già dipinte con pitture minerali a calce o ai silicati: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di isolante. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare FIBROSILOX W.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo risanante.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Diluire FIBROSILOX W con il 0 - 5% in volume di acqua potabile.
- Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello, rullo in lana o fibra sintetica.
- Nel caso di utilizzo di diversi lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.
- Su superfici lisce si consiglia l'applicazione a pennello con la tecnica a mano incrociata, per ottenere una struttura superficiale omogenea.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 24 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura elastomerica acril-silossanica al quarzo per esterni particolarmente adatta per la protezione di facciate sia nuove che ripristinate e per pareti con isolamento termico a cappotto.