



PLASTICOQUARZ

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO FINE

RIF.	STE001 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

PLASTICOQUARZ è una idropittura al quarzo per superfici murali esterne nuove o ripristinate. Le particolari resine impiegate conferiscono al prodotto ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità e lavorabilità eccellenti e notevole aderenza; l'adozione di pigmenti coloranti resistenti alla luce assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

PLASTICOQUARZ uniforma le piccole irregolarità del muro grazie al potere riempitivo ed è quindi idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.

Prodotto formulato per esterni, particolarmente adatto alla protezione di facciate nuove o ripristinate.

FINITURE POSSIBILI

PLASTICOQUARZ può essere realizzato con formula antimuffa/antialga.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima ritenzione del colore
- Resistente agli alcali
- Ottimo potere coprente
- Idrorepellente

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,5 Kg/l ca.
Resa teorica	5 / 7 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 / 10 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



PLASTICOQUARZ
IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO FINE

RIF.	STE001 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove a base di intonaci in malta civile o alleggerita: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti poco aderenti; effettuare eventuali stuccature, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di isolante, lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare PLASTICOQUARZ.
- Superfici murali già dipinte con pitture minerali a calce o ai silicati: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di isolante. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare PLASTICOQUARZ.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo risanante.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Diluire PLASTICOQUARZ con il 5-10% in volume di acqua potabile.
- Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello, rullo in lana o fibra sintetica.
- Nel caso di utilizzo di diversi lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 24 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica al quarzo per esterni particolarmente adatta per la protezione di facciate sia nuove che ripristinate.