



QUARZO RIEMPITIVO IDROPITTURA AL QUARZO RIEMPITIVA A GRANA GROSSA	RIF.	STE017 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

QUARZO RIEMPITIVO pittura acrilica riempitiva in dispersione acquosa per superfici murali esterne dotata di elevata copertura e potere mascherante delle irregolarità del supporto.

Formulata per superfici murali esterne con presenza di microcavillature o per conferire ai manufatti una finitura rugosa e particolarmente opaca.

Per la colorazione sono usati pigmenti coloranti resistenti che conferiscono durata alle facciate trattate anche su muri esposti alle radiazioni luminose e alle intemperie.

FINITURE POSSIBILI

QUARZO RIEMPITIVO può essere realizzato con formula antimuffa/antialga.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere riempitivo
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza del colore
- Resistenza agli alcali
- Ottimo potere coprente
- Idrorepellente

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,5 Kg/l ca.
Resa teorica	4 / 6 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 / 10 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo



QUARZO RIEMPITIVO IDROPITTURA AL QUARZO RIEMPITIVA A GRANA GROSSA	RIF.	STE017 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici murali nuove a base di intonaci in malta civile o alleggerita: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e le parti poco aderenti; effettuare eventuali stuccature, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di isolante, lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare QUARZO RIEMPITIVO.
- Superfici murali già dipinte con pitture minerali a calce o ai silicati: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto ed applicare uno strato di isolante. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare QUARZO RIEMPITIVO.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- In presenza di muffe, alghe o muschi è necessario un trattamento preventivo risanante.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Diluire QUARZO RIEMPITIVO con il 5-10% in volume di acqua potabile.
- Rimescolare a fondo il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo sul muro in modo uniforme con pennello, rullo in lana o fibra sintetica.
- Nel caso di utilizzo di diversi lotti di produzione è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature dell'ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5° C o superiori a 30° C. Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole, in presenza di vento, nebbia o umidità relativa superiore all' 80%. Proteggere da gelo o pioggia per almeno 24 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica al quarzo riempitiva a grana grossa per esterni adatto alla protezione di facciate ripristinate e nuove.