



BIANCHISSIMA

IDROPITTURA AD ALTA COPERTURA

RIF.	STI010 - Rev. 0
Data em.DOC	07.01.2020
Redatto	N.P.
Controllato	C.M.



DESCRIZIONE

BIANCHISSIMA è una pittura murale opaca ad alta copertura per interni con un eccellente punto di bianco, ottima distensione e liscia al tatto. E' molto indicata per finiture su pareti interne. BIANCHISSIMA è formulata con resine viniliche e cariche che permettono una ottima permeabilità al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere uniformante.
- Buona permeabilità al vapore acqueo.
- Buona resa e copertura.
- Ottimo punto di bianco.

COLORE

Bianco

DATI TECNICI

Peso specifico	1,67 Kg/l ca.
Resa teorica	6 / 8 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	10 / 35 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



BIANCHISSIMA IDROPITTURA AD ALTA COPERTURA	RIF.	STI010 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

CICLO DI APPLICAZIONE

- Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10 - 35% in volume di acqua ed applicarlo; dopo 4 ore procedere con la seconda mano.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura bianca per interni da applicare a due/tre mani a rullo, pennello o a spruzzo mediante airless, previa preparazione del supporto con relativo fondo consolidante.