



MURACRYL IDROPITTURA ACRILICA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI	RIF.	STI011 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



BREEAM®



DESCRIZIONE

MURACRYL è un'idropittura acrilica traspirante per interni additivata con biocidi ad effetto inibente della proliferazione di microrganismi. Formulata con resine acriliche, additivi idrorepellenti e cariche selezionate conferiscono una ottima permeabilità al vapore acqueo. Dotata di elevato potere coprente e punto di bianco. L'ottima traspirabilità e pennellabilità consentono finiture interne di alta qualità, prevenendo la formazione di condense. Le alte prestazioni di MURACRYL rendono la superficie perfettamente liscia e vellutata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima copertura e pennellabilità
- Ottima traspirabilità
- Permeabile al vapore acqueo
- Previene muffe
- Buona resa
- Lavabilità secondo norma EN 13300
- Resistenza all'abrasione norma EN 13300
- Alto punto di bianco

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,67 Kg/l ca.
Resa teorica	7 / 9 m ² /l ca. per mano
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 4 ore
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Diluyente	Acqua
Diluizione	10 / 30 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless
Viscosità	18000 +/- 1000 cPs a 20 °C con Brookfield RVT (F6 V20)
Resistenza al lavaggio EN 13300	Buona resistenza al lavaggio Classe 4
Diffusione al vapore acqueo UNI 9396	270 g/mq Alta
Resistenza alla diffusione dell'acqua	0,03 m



MURACRYL IDROPITTURA ACRILICA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI	RIF.	STI011 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali. In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

CICLO DI APPLICAZIONE

Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10 - 30% in volume di acqua ed applicarlo; dopo 4 ore procedere con una seconda mano. Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o 30°C.

AVVERTENZE

I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Nel caso di elevato assorbimento, preparare il fondo con idoneo fissativo.

- In presenza di alghe o muffe, eliminare gli inquinanti.
- Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.
- Stoccare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura acrilica coprente per interni da applicare a due / tre mani a rullo o pennello o spruzzo, previo preparazione del supporto con relativo fondo consolidante.



MURACRYL IDROPITTURA ACRILICA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI	RIF.	STI011 - Rev. 0
	Data em.DOC	07.01.2020
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.