



PRIMACRYL IDROPITTURA ACRILICA SUPER LAVABILE	RIF.	STI024 - Rev. 2
	Data em.DOC	01.04.2021
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.



BREEAM®



DESCRIZIONE

PRIMACRYL è un'idropittura acrilica super lavabile con particolari caratteristiche che conferiscono al prodotto ottima resistenza allo sfregamento. PRIMACRYL è particolarmente idonea per la finitura di superfici murali e superfici in cartongesso anche in applicazione diretta.

Prodotto realizzato con resine di nuova generazione in emulsione acquosa, pigmenti scelti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Prodotto di facile applicazione
- Ottima resistenza all'abrasione umida
- Ottima resa e copertura
- Ottimo punto di bianco
- Adesione diretta su vari supporti purchè in buone condizioni
- Buona traspirabilità

COLORE

Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI

Peso specifico	1,62 Kg/l ca.
Resa teorica	12 m ² /l ca. per strato
Tempi di essiccazione	Ricopribile dopo 3 ore a 20° e U.R. 65%
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto
Viscosità	18000 +/- 1000 mPa.s a 20° C con Brookfield RVT (F6 V20)
Abrasione ad umido	CLASSE 2 - EN 13300
Dimensione max delle cariche	FINE < 100 µm
Permeabilità al vapore	Sd <Alta 0,14 CLASSE V1 - ALTA
Rapporto di contrasto	CLASSE 1 - EN 13300
Brillantezza	Opaco - G ≤ 5 a 85° - EN 13300
Diluyente	Acqua
Diluizione	5 %
Strumenti di applicazione	Pennello / Rullo / Airless



PRIMACRYL IDROPITTURA ACRILICA SUPER LAVABILE	RIF.	STI024 - Rev. 2
	Data em.DOC	01.04.2021
	Redatto	N.P.
	Controllato	C.M.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali.

In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Per l'applicazione di idoneo primer isolante, consultare le schede relative ai fondi.

Per applicazioni dirette su cartongesso verificare che il supporto non presenti formazione di macchie giallastre derivanti dalla esposizione prolungata dei pannelli alla luce o all'umidità.

CICLO DI APPLICAZIONE

- rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 5% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare;
- dopo 3 ore procedere con il secondo strato
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C; evitare applicazioni sotto l'azione diretta del sole

AVVERTENZE

I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità, nel caso di elevato assorbimento, preparare in fondo con idoneo fissativo.

In presenza di alghe o muffe, eliminare gli inquinanti con soluzione sanitizzante.

Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.

Stoccare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura super lavabile acrilica con ottima resistenza all'abrasione umida. Applicare in due strati per una resa di 12 m²/L per strato.